

ООО «Эмаль Плюс»

150064, г.Ярославль, ул.Промышленная, д. 1 стр.6 офис 108; (4852)66-42-00

Партия № 1634/24

Масса нетто 100 кг

Дата изготовления 28.03.2024

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Эмаль ЭП-51 серая (RAL 7001) (25кг) ГОСТ 9640-85

№ п.п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1	1
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметра сопла 4 мм при температуре (20±0.5) С эмалей.	35-65	65
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	28-33	33
6	Степень перетира, мкм, не более	40	40
7	Ударная вязкость высушенной пленки, г/м ² , не более	150	150
8	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) С	3	3
9	Адгезия пленки, баллы, не более	2	2
10	Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 не менее мм.	50	50
11	Стойкость покрытия при температуре (20±20)С к статическому воздействию воды не менее мм.	24	24
12	Блеск покрытия по фото-электрическому блескомеру, % не менее	10	10

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствует ГОСТ 9640-85

Начальник отдела
технического контроля



(Пугачев А.В.)