

# ООО «Эмаль Плюс»

150064, г.Ярославль, ул.Промышленная, д. 1 стр.6 офис 108; (4852)66-42-00

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Грунтовка ЭП-0259

Партия № 1130-7-21

Дата изготовления 30.11.2021 г.

Вес 355,6 кг

Цвет Красно-коричневый

Наименование показателей	Требования ТУ	Фактически
1. Внешний вид и цвет пленки грунтовки	Однородная поверхность, без оспин, кратеров и сорности красно-коричневого или серого цвета. Оттенок не нормируется	Соответствует
2. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре $(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , с	25-80	37
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	$42\pm 3$	42,51
4. Время высыхания пленки до степени 3, мин, не более, при температуре: - $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ - $(60\pm 2)^{\circ}\text{C}$	60 30	60 30
5. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	3
6. Жизнеспособность рабочего состава при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч.	8	8
7. Адгезия, баллы, не более	1	1
8. Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не менее: - воды - бензина - 3% раствора хлористого натрия - 5% раствора гидроокиси натрия	24 2 24 24	24 2 24 24
9. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см., не менее	50	50
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл.ед., не менее	0,3	0,31

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления