

# ООО «Эмаль Плюс»

150064, г.Ярославль, ул.Промышленная, д. 1 стр.6 офис 108; (4852)66-42-00

Партия № 0311/22

Масса нетто 75 кг

Дата изготовления 2022 г

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ГРУНТОВКА ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 в комплекте с разбавителем

№	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать ровную, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
2	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ с диаметром сопла 4мм при t (20±0,5)°C, сек, не менее	20-35	35
3	Стабильность	Через 6 ч после изготовления вязкость грунтовки не должна изменяться более чем на 20 %	Соответствует
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	20-22	21
5	Степень перетира, мкм, не более	30	30
6	Время высыхания до степени 5, при температуре 20°C±2, мин, не более	15	15
7	Прочность пленки при ударе по прибору У1, не менее (см)	50	50
8	Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
9	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Разбавление грунтовок растворителями,% не более: - 648,Р-6, РФГ - Ксилол, толуол	20 20	15 15

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** соответствует ГОСТ 12707-77